



CALCAREOS

CALCAREOS S.A.

Nit. 890.104.049-7

Tell : (57 5) 3535527 – 3530513 - 3531382

www.calcareos.com e-mail: ventas@calcareos.com

Cra. 73 # 77 88 Barranquilla – Colombia

CARBONATO DE CALCIO MARMOLINA M-8 (GRUESA)



Es un carbonato de calcio natural molido en seco.

ANALISIS QUIMICO

	%
Calcio, como CaO, mínimo	49.8
Magnesio, como MgO, máximo	1.0
Hierro, como Fe ₂ O ₃ , máximo	0.2
Aluminio, como Al ₂ O ₃ , , máximo	0.50
Sílice, como SiO ₂ , mas materia insoluble máximo	9.5
Perdidas ígneas, mínimo	39.2
Carbonato de calcio, mínimo	90.0

PROPIEDADES FISICAS

Blancura, Brightness, mínimo	80.0
Humedad, máximo	0.5
Densidad aparente, gr/cc	1.4
PH (suspensión al 10%)	8.5-9.5

GRANULOMETRIA

MALLA No.	MAX %RETENIDO
8	0
20	1
50	45
100	25

USOS

- Para fabricar baldosas de granito de mármol o de terrazo
- Para fabricar baldosines de cemento.
- Para fabricar spacatto.
- Para fabricar figuras y mármol sintético.
- Para fabricar revestimientos
- Como materia prima para fabricar pegantes y premezclados.

EMPAQUE

- Bolsa Polipropileno de 40 kilos.