



CALCAREOS

CALCAREOS S.A.

Nit. 890.104.049-7

Tell : (57 5) 3535527 – 3530513 - 3531382

www.calcareos.com e-mail: ventas@calcareos.com

Cra. 73 # 77 88 Barranquilla – Colombia

CARBONATO DE CALCIO MARMOLINA MM (FINA)



Es un carbonato de calcio natural molido en seco.

ANÁLISIS QUÍMICO

	%
Calcio, como CaO, mínimo	50.0
Magnesio, como MgO, máximo	1.0
Hierro, como Fe ₂ O ₃ , máximo	0.2
Aluminio, como Al ₂ O ₃ , máximo	0.5
Sílice, como SiO ₂ , mas materia insoluble, máximo	9.5
Perdidas ígneas, mínimo	39.2
Carbonato de calcio, mínimo	90.0

PROPIEDADES FÍSICAS

Blancura, Brightness, mínimo	80.0
Humedad, máximo	0.5
Densidad aparente, gr/cc	1.30
PH (suspensión al 10%)	8.5 - 9.5

GRANULOMETRÍA

MALLA No.	MAX %RETENIDO
20	0.5
50	3
70	5
100	10

USOS

- Para fabricar acabados arquitectónicos: Graniplast, Estuplast.
- Para fabricar figuras y mármol sintético.
- Para fabricar estuco plástico.
- Para fabricar adhesivos cerámicos, porcelánicos, mármol.
- Para fabricar revestimientos.

EMPAQUE

- Bolsa Polipropileno de 40 kilos.